REFERENCIA: ANGIE

Tejido de Punto Circular

COMPOSICIÓN - ORIGEN:

SPANDEX-ELASTANO	10%
NYLON - POLIAMIDA	90%

Variables	UM.	Mín.	Std.	Máx.	Norma Colombiana	Norma Homologada
Ancho Útil:	cm	146	150	154	NTC 228	ASTM D3774
Peso:	gr/m2	220	225	235	NTC 230	ASTM D3776
Elongación Ancho:	%	110	120	130	N/A	
Recuperación Ancho:	%	98	100	100	N/A	
Elongación Largo:	%	110	120	130	N/A	
Recuperación Largo:	%	98	100	100	N/A	
Rendimiento:	m/kg	2,76	2,95	3,05	N/A	

Solideces	Std.	Resultado		
Al lavado y/o desangre				
Migración	3.0	4.0	NTC 1155-3	AATCC 61
Cambio	3.0	4.0	NTC 1155-3	AATCC 61
Frote Seco	3.0	3.5	NTC 786	AATCC 8/ISO 105
Frote Húmedo	2.0	3.0	NTC 786	AATCC 8/ISO 105

Cambio Dimensional o Contracción						
Ancho	%		+-5.0	-1.2	NTC 908 opc.1	AATCC135 opc.1
Largo	%		+-5.0	-3,2	NTC 908 opc.1	AATCC135 opc.1
Viro o Desplazamiento de Columnas	%		+-5.0	1.4	NTC 5121	AATCC 179
Resistencia al enganche			1-2	2.3		ASTM D5362
Sublimación			3.0	2.5		BS1006
Condiciones de Prehormado						
Altura	cm			5.5		
Tiempo	seg.			50		
Temperatura	°C			190		

Posición Arancelaria: 60.04.10.00.00



Aprobado por; Gerente

No mezclar rollos de distintos lotes

Los porcentajes de la composición de esta tela puede variar +-3 puntos porcentuales, basándose en la norma técnica NTC5656, numeral 4.1: “Tolerancias para tejidos de punto”.