REFERENCIA: SMARTPOWER

Tejido de Punto Circular

COMPOSICIÓN - ORIGEN:

SPANDEX-ELASTANO	38%
POLIAMIDA-NYLON	62%

Variables	UM.	Mín.	Std.	Máx.	Norma Colombiana	Norma Homologada
Ancho Útil:	cm	148	150	152	NTC 228	ASTM D3774
Peso:	gr/m2	300	305	310	NTC 230	ASTM D3776
Elongación Ancho:	%	90	100	110	N/A	
Recuperación Ancho:	%	100	100	100	N/A	
Elongación Largo:	%	90	100	110	N/A	
Recuperación Largo:	%	100	100	100	N/A	
Rendimiento:	m/kg	2,10	2,15	2,20	N/A	

Solideces	Std.	Resultado		
Al lavado y/o desangre				
Migración	3.0	4.0	NTC 1155-3	AATCC 61
Cambio	3.0	4.5	NTC 1155-3	AATCC 61
Frote Seco	3.0	3.5	NTC 786	AATCC 8/ISO 105
Frote Húmedo	2.0	3.0	NTC 786	AATCC 8/ISO 105

Cambio Dimensional o Contracción						
Ancho	%		+-5.0	-0.2	NTC 908 opc.1	AATCC135 opc.1
Largo	%		+-5.0	-0.8	NTC 908 opc.1	AATCC135 opc.1
Viro o Desplazamiento de Columnas	%		+-5.0	0.4	NTC 5121	AATCC 179
Resistencia al enganche		1-2		2.5		ASTM D5362
Sublimación		3.0		2.5		BS1006

Condiciones de Prehormado		
Altura	cm	5.5
Tiempo	seg.	50
Temperatura	°C	190

Posición Arancelaria: 60.04.10.00.00



Aprobado por; Gerente

No mezclar rollos de distintos lotes

Los porcentajes de la composición de esta tela puede variar +-3 puntos porcentuales, basándose en la norma técnica NTC5656, numeral 4.1: “Tolerancias para tejidos de punto”.